

# SIGNALBOLAGET - STOCKHOLM

Mekanisk och elektrisk signalmaterieil för järnvägar från  
A.-B. VÄXLAR OCH SIGNALER (AVOS) . . . ALLM. TELEFON-A.-B. L. M. ERICSSON  
ÖREBRO STOCKHOLM

II c<sub>1</sub>  
(Oktober 1922).

## MEKANISK LEDNINGSMATERIELL.

### Ståltråd.

Ståltråden är galvaniserad och har en brotthållfasthet av minst 110 kg./mm<sup>2</sup>. Tillverkas med 4 och 5 mm. diameter.

Vikt av 100 m. tråd med diameter ..	}	4 mm. ....	c:a 10 kg.
		5 » .....	» 15 »
Längd av 100 kg. tråd med diameter	}	4 » .....	» 1000 m.
		5 » .....	» 667 »

### Ståltrådslina.

Ståltrådslinan tillverkas av 6 parter omkring en hampkärna med 7 galvaniserade trådar i varje part. Linans diameter är 5,5 mm.

100 kg. utgöra c:a 1065 m. 100 m. väga c:a 9,5 kg.


### Bindtråd.

Bindtråd av 1 mm. diameter (förtentt järntråd) för skarvning av ståltråd och ståltrådslina. För 100 skarvar åtgå c:a 1,7 kg.

### Lödtenn.

För 100 skarvar åtgå c:a 3 kg.

### Spännskruvar.



Mod. I. Lång.




Mod. II. Kort.

### Ledningsbrottförbindning och trådögla.



Ledningsbrottförbindning.



Trådögla.